



T02

IN&OUTDOOR

VELUDO

Composição do pelo: 100% Poliéster

Total: 52% Poliéster 25% MAC 13% CV 10% CO

Largura: 1,4 metro

Peso: 613 g/lm

Origem: Bélgica



Escorregamento
de costura



Resistente
ao rasgo



Resistente
ao pilling



Resistente a
abrasão



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Repelente a
óleos e líquidos



Hipoclorito de
sódio



Retardante
de chamas

Metri&Co.

bureau textil



T02
VELUDO

Metri&Co.
bureau textil



Repelente a
óleos e líquidos



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Resistente
ao rasgo



Resistente
ao pilling



Resistente a
abrasão



Hipoclorito de
sódio



Retardante
de chamas



T02 – Névoa 01



T02 – Argila 02



T02 – Cáqui 03



T02 – Grão Verde 04



T02 – Oceano 05



T02 – Vesúvio 06

T02

VELUDO

USO

Estofados, cortinas, almofadas e forrações.

MANUTENÇÃO

Em caso de líquidos ou substâncias pastosas, absorva imediatamente o excesso com um pano limpo e seco, e em seguida passe um pano úmido e limpo. Aspire semanalmente para evitar o acúmulo de pó e/ou poluição.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO

3 anos

RESISTÊNCIA	NORMA TÉCNICA	TESTE	
Abrasão	EN ISO 12947-2	Ciclos 100.000	
Tração	EN ISO 13934-1	Urdume	489 N
		Trama	489 N
Rasgo	EN ISO 13937-3	Urdume	56 N
		Trama	56 N
Escorregamento de costura	EN ISO 13936-2 (180 N)	Urdume	2 mm
		Trama	2 mm
Pilling	EN ISO 13945-2	4 (após 2.000 ciclos)	
Solidez da cor à luz *	DIN 54004 DIN 61010T1-3/94	Luz baixa	6
		Luz média	6
		Luz alta	6
Solidez da cor ao atrito **	DIN 54021 DIN 61010T1-3/94	Seco	4
		Molhado	3
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-N01	4-5	
Retardante de chamas	EN ISO 1021-1 e 2 BS 5852 p.1	Aprovado	

Escala padrão:

* Luz baixa = 3 Luz média = 4 Luz alta = 5

** Seco (resistência média) = 4 Molhado (resistência média-baixa) = 3



📞 Para falar com a Metri&Co, escaneie o QR Code.

Metri&Co.
bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil