



T03

IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa
Largura: 1,4 metro
Peso: 430 g/m²
Origem: Espanha

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

BLISS
Citel™

PERFORMANCE FABRICS



PFA's
FREE



Resistente a
abrasão



Antimofo



Escorregamento
de costura



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Retardante
de chamas



Hipoclorito de
sódio



Água do
mar



Limpa fácil



Impermeável

Metri&Co.

bureau textil




IN&OUTDOOR

T03

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

Metri&Co.

bureau textil



Impermeável



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Antimofo



Água do
mar




Resistente a
abrasão



Hipoclorito de
sódio



Retardante
de chamas



T03 – Ivory Whisper 01



T03 – Warm Sand 02



T03 – Maple Pecan 03

T03

ACRÍLICO TINTO EM MASSA

USO

Estofados, cortinas, almofadas e forrações.

MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador de pó, sem esfregar. Limpe com uma esponja ou uma escova macia umedecida com água e sabão. Passar a ferro reativa o tratamento.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE
GARANTIA

RESISTÊNCIA | NORMA TÉCNICA | TESTE

Spray de água	UNE-EN ISO 4920	100 (máx.)
Tração	UNE-EN ISO 13934-1	Urdume 1750 N
	Trama	1200 N
Rasgo	UNE-EN ISO 13937-2	Urdume 110 N
	Trama	95 N
Escorregamento de costura	UNE-EN ISO 13935-1	Urdume 30 mm
	Trama	30 mm
Encolhimento	UNE-EN ISO 5077	< 1.5 /< 0.5%
Pilling	UNE-EN ISO 12945-2	5 (máx.)
Abrasão**	UNE-EN ISO 12947-2	40.000 ciclos
Solidez da cor à luz*	UNE-EN ISO 105 B02	7 (máx. 8)
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-E03	5 (máx.)
Solidez da cor à água salgada	EN ISO 105-E02	5 (máx.)
Retardante de chamas	EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1	Aprovado

* Escala azul

** Método Martindale



Metri&Co.
bureau textil

Para falar com a Metri&Co,
escaneie o QR Code.

www.metricotextil.com.br  